

B E T O O N I K I V I N E M I S P R O T S E S S

sõltuvalt keskkonna temperatuurist

Kivinemisaeg, ööpäeva	Suhteline survetugevus (%)			
	Kivinemistemperatuur (°C)			
	+ 5°	+ 10°	+ 15°	+ 20°
1	8	12	15	19
3	25	35	42	49
5	40	50	56	62
7	50	60	65	70
14	65	75	82	89
28	80	85	95	100